

天然净味底漆

产品简介：

晨阳天然净味（底漆）内墙抗碱底漆采用德国全新净味技术，降低底漆中残存气味；能有效渗入墙体内部，提供优异的附着力和超强的封闭性。配合面漆产品使用，保证涂膜更加亮丽、出色，营造舒适、健康、美观的居家环境，可广泛应用于各类高环保需求的场所。

产品特点：

- 气味清新、健康环保。
- 封闭性好，均匀基层色差。
- 渗透性较好，加固基层，增强中涂层的附着力。
- 抵御墙体水分渗出，降低和均匀基层的吸水性。
- 高效抗碱，可防止乳胶漆受底材碱性物质所造成的损坏。
- 可节省面漆的使用量，改善漆膜的丰满度。

使用说明：

施工方法：辊涂、刷涂，喷涂；建议使用羊毛刷、短毛辊筒、高压无气喷枪。

理论耗漆量 10-12 m²/kg/单遍。因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于20%的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）。若使用无气喷涂，可添加不多于10%的清水稀释。

基材处理 去除表面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和牢固，墙体表面含水率小于10%，pH值小于10。旧墙面应用铲刀把旧漆膜清除掉，并用砂纸磨平。

施工环境 夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

重涂时间：以干膜30微米、25-30℃计：表干30分钟；硬干60分钟；重涂间隔2小时。

工具清理：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具

贮存及有效期：在5-35℃阴凉干爽环境密闭封存，36个月。

集团技术中心拥有本资料的最终解释权。任何人员如对内容有异议或建议，请及时与技术中心联系。

执行标准：GB/T9756-2009 GB18582-2008

警告

危害说明

引起眼睛刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

预防措施

避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。

使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

禁止排入环境。

事故响应

如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。

如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

若皮肤出现刺激或皮疹：就医。

安全贮存

避免阳光直射。

在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。

（使用前请参阅产品安全技术说明书）。