

居美仕银装

产品简介：

晨阳居美仕内墙水漆，采用晨阳独有净味技术，添加有机因子，全新环保净味配方设计，产品更环保，气味更清新。适用于学校、医院、别墅、高档住宅和高级酒店室内内墙涂装。

产品特点：

- 零甲醛，不含苯系物，无添加重金属。
- 弹性佳，可弥盖细微裂痕。
- 超强耐擦洗。
- 超强抗碱，漆膜持久亮丽。
- 加倍防霉，强效抗菌。
- 添加有机因子利于墙面呼吸。

光泽：哑光

颜色：白色，亦可应客户需求配制中色或浅色；

使用说明：

施工方法 刷涂、辊涂、喷涂；

建议使用羊毛刷、短毛辊筒、高压无气喷枪。

理论耗漆量 10 m²/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)。因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于 20% 的清水稀释(可根据施工手感酌情增减)。若使用无气喷涂，可添加不多于 10% 的清水稀释。

基材处理 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和牢固，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把旧漆膜清除掉，并用砂纸磨平。

施工环境 夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

重涂时间 以干膜 30 微米、25-30℃ 计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

集团技术中心拥有本资料的最终解释权。任何人员如内容有异议或建议，请及时与技术中心联系。

工具清理 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

建议 配套使用晨阳内墙漆伴侣腻子 and 晨阳居美加内墙专用底漆，可节约面漆用量，漆膜效果尤佳。

贮存及有效期：在 5-35℃ 阴凉干爽环境密闭封存，36 个月。

执行标准：GB/T9756-2009 GB18582-2008

警告

危害说明

引起眼睛刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

预防措施

避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。

使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

禁止排入环境。

事故响应

如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。

如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

若皮肤出现刺激或皮疹：就医。

安全贮存

避免阳光直射。

在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。

（使用前请参阅产品安全技术说明书）。