

然采尼

产品简介：

晨阳然采尼内墙水漆是采用苯乙烯丙烯酸共聚物乳液为基料，全新增白配方设计，特有防霉抗菌技术，具有优异的抗碱和防霉性，更高的遮盖力，可调色，是家居和商业空间新墙涂刷或旧墙翻新的理想选择。

产品特点：

- 加倍防霉，强效抗菌；
- 流平性好，更易施工；
- 优质抗碱功能；
- 超强耐擦洗，更高遮盖力；
- 可调色。

光泽：哑光

颜色：白色，亦可应客户需求配制中色或浅色；

使用说明：

施工方法：辊涂、刷涂，喷涂

理论耗漆量 | 10-12 m²/kg (干膜 30 微米计)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释 | 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于 20% 的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）。若使用无气喷涂，可添加不多于 10% 的清水稀释

基材处理 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

施工环境 | 夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

- 重涂时间 | （以干膜 30 微米，25-30℃ 计）

表干：30 分钟；硬干：60 分钟；重涂：间隔 2 小时。

贮存及有效期：在 5-35℃ 阴凉干爽环境密闭封存，36 个月。

执行标准：GB/T9756-2009 GB18582-2008

集团技术中心拥有本资料的最终解释权。任何人员如对内容有异议或建议，请及时与技术中心联系。

警告

危害说明

引起眼睛刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

预防措施

避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。

使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

禁止排入环境。

事故响应

如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。

如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

若皮肤出现刺激或皮疹：就医。

安全贮存

避免阳光直射。

在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。

（使用前请参阅产品安全技术说明书）。