

木器水漆清面漆（CYWNC-300）

产品简介：

晨阳木器水漆清面漆以德国进口原料，采用先进的操作工艺精制而成。该系列产品全部以水为稀释剂，无毒无味，属环保健康型产品。具有漆膜硬度高、耐水性好、固含量高、施工简单等特点。与晨阳木器水漆系列配套产品结合使用，漆膜丰满度好，各项物理化学性能优异，是高档装修的首选。同时按照客户的要求提供高光、三分光等多个品种。

适用范围：

适用于家庭装修的木门、窗、橱柜、家具等；公众场所装修的酒店、办公室、医院、学校、商店等；家具厂内的儿童家具、玩具、木材加工制品等产品的涂装。

产品特点：

- 1、无不良气味，不含重金属，安全环保，即刷即住。
- 2、干燥快，固含量高，不黄变。
- 3、填充性能优异，施工简单。
- 4、透明度高，消泡性好，流平性优异。
- 5、硬度高，附着力强。
- 6、耐水性好，耐热性强。
- 7、抗划伤性好，耐化学品性佳。
- 8、漆膜丰满，充分带出天然木纹的美感且亮丽持久。

使用要求：

- 1、涂装前先将漆液搅拌均匀，严格按照兑水比例使用。
- 2、涂装表面应去除油污、粉尘、木刺等杂物，打磨平整，基材含水率低于12%。
- 3、采取刷涂、喷涂等方法施工，推荐使用纤维刷。
- 4、本品需在环境温度5-35℃，相对湿度小于80%的状况下施工，低温高湿时避免施工。最佳施工条件是，温度20-30℃，湿度50-70%。

- 5、涂膜完全干燥后，方可打磨，面漆打磨需使用水性漆专用砂纸，目数为600-1000目，然后进行下道施工。
- 6、施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合以防漆膜弊病或者变质。
- 7、施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固，剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在用前用100目丝绢过滤。
- 8、施工时原来喷过油漆的喷枪必须清洗干净后用清水冲洗或者直接使用新喷枪，否则容易出现漆膜弊病。

注意事项：

- 1、储存温度：5-35℃，阴凉通风处避光保存。
- 2、涂刷本产品后，请勿将板材叠放，否则会粘连破坏板材。
- 3、涂刷面积：约6-7m²/kg（涂刷一遍，理论面积）。涂布率会因涂层厚度的增加而下降，实际涂刷面积会因板材材质、施工方法、表面粗糙程度和施工效果的不同而不同。
- 4、重涂时间：室温条件下，不少于4小时，温度低时干燥时间延长。
- 5、加水比例：根据需要的施工粘度要求加水，兑水比例一般在0-10%，使用干净的自来水即可，脏水、太苦、太咸（钙、镁离子含量太高）的水不适合使用。
- 6、本产品室温干燥七天以后，方可用湿毛巾擦拭。