

水性修色金油

一、产品简介：

晨阳水性修色金油采用优质材料优制而成，具有优异的层间附着力和硬度，特别好的颜色通透性和润湿性，也可以用作高光泽、高硬度透明面漆，避免了市面上修色干涩，颜色看不准，厚涂不干的弊病，特别适合大型工装作业。

二、产品特点：

- 1、较好的颜色通透性和润湿性
- 2、方便施工，适合大型工装作业
- 3、高硬度，层间附着好
- 4、操作简单，兑色方便

三、施工说明：

- 1、比照色板，用我司水性木器专用色精或透明色浆调整颜色。
- 2、视颜色深浅，将调色混合物按色：金油 \leq 10:100 比例加入修色金油，充分搅拌均匀后用 200#滤布进行过滤，静置 10 分钟后即可作业。
- 3、用修色喷枪或特制喷枪进行试喷小样，颜色确认后即可进行正常作业。
- 4、修色作业时，掌握先后顺序，建议先难后易，先里后外，先犄角后平面的顺序，以免出现雾化颗粒等弊病。
- 5、喷涂作业时注意枪嘴与板面的距离，最佳距离在 20—30CM, 使喷枪与被涂物保持垂直，掌握油量、气压、走枪速度的配合，避免出现流挂、发花和漏喷。
- 6、修色作业后的工件产品应注意无尘待干，在风速低于 3 米/S, 自然晾干 3-4 小时后即可进行下道工序作业。
- 7、修色完全干燥后，视板面情况，若完全平整光滑即可罩面漆，若有落尘颗粒瑕疵，建议用 1000#砂纸或百洁布轻砂处理，进行面漆作业。
- 8、面漆视具体要求，可以做一次，也可以间隔 4 小时后做第二次。

四、注意事项：

- 1、必需配套使用晨阳系列产品；
- 2、基材含水率 \leq 12%，施工前要做除尘处理，防止水汽、油污污染；

- 3、最佳施工条件室内温度 20-30℃，相对湿度 50-75 度。气温低于 15℃，要薄涂多道；
- 4、前道工序一定要彻底干燥；
- 5、将未用完的修色金油密封，下次开启后参照本说明施工即可。

晨阳水漆 让家人放心