

## 实木地板专用水漆

### 一、产品简介：

晨阳实木地板专用水漆是一种水溶性聚氨酯面漆，以进口高性能丙烯酸改性聚氨酯做基料，配合特殊功能助剂，采用先进生产工艺精制而成。适用于磨损较大的商用和家用木地板，极高的耐磨度和抗化学腐蚀能力。硬度好，硬度上升快，正常施工后3天即可达到很好的硬度；耐湿热优异，开水杯放置无粘连，无水白痕迹，漆膜无明显变化；不变黄、不退色，还保留了木材的天然外观。它具有极好的流平性，因此涂刷简单。用清水稀释，无毒无味，属环保健康型产品。

### 二、产品特点：

- 1、硬度好，硬度上升快
- 2、耐黑跟印效果好，耐轮胎压
- 3、耐湿热优异，开水杯放置无粘连
- 4、耐水性优异，耐沾污
- 5、耐日用化学品，耐手霜，耐化妆品及植物油
- 6、耐刮擦，耐酒精擦拭

### 三、施工说明：

- 1、基材处理：320#砂纸打磨，要求平整无砂痕，腻子调色修补虫孔钉眼；
- 2、素材着色：除尘后用格丽斯圈擦着色或用修色金油配合色精着色，待干60分钟；
- 3、封闭底漆：原漆喷涂一个十字，待干120分钟到240分钟，600#砂纸打磨，无明显毛刺，砂痕，亮点；
- 4、底漆：底漆十字交叉，厚薄均匀，无流挂集漆。待干240分钟后1000#砂纸精磨，无明显亮点，除尘；
- 5、地板漆面漆：喷涂粘度35到40秒，两个十字，无流挂，漆膜均匀，待干48至72小时。

### 四、注意事项：

- 1、必需配套使用晨阳系列产品；

- 2、基材含水率 $\leq 12\%$ ，施工前要做除尘处理，防止水汽、油污污染；
- 3、最佳施工条件室内温度 20-30℃，相对湿度 50-75 度,气温低于 15℃，要薄涂多道；
- 4、前道工序一定要彻底干燥。

## 五、警告：

- 危害说明 | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。
- 预防措施 | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。
- 事故响应 | 如沾及皮肤（头发），用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- 安全贮存 | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。（使用前请参阅产品安全技术说明书）。