

碧丽晨外墙乳胶漆

产品简介:

晨阳碧丽晨外墙水漆，采用改性丙烯酸乳液及进口钛白粉精制而成。产品遮盖力好，保色性好，耐水、耐候性能高，具有特强的抗酸碱和附着能力，是翻新旧墙面和装修新墙面最经济、最具效果的装饰美化材料。适用于户外砖石、水泥、木材结构表面的装饰和保护。

产品特点:

施工方便，涂刷面积大，性价比高。

抗污性能好，耐酸碱及防霉性能优异。

保光保色性好。

遮盖力及附着力强。

光泽 哑光。

颜色 按国标色卡所示色彩，亦可按客户所提供的颜色配制。

使用说明:

施工方法 漆刷、辊筒、喷枪；建议使用羊毛刷、短毛辊筒、高压无气喷枪。

稀释 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于20%的清水稀释(可根据施工手感酌情增减)。若使用无气喷涂，可添加不多于10%的清水稀释。

基材处理 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和牢固，墙体表面含水率小于10%，pH值小于10。旧墙面应用铲刀把旧漆膜清除掉，并用砂纸磨平。

重涂时间 以干膜30微米、25-30℃计：表干30分钟；硬干60分钟；重涂间隔2小时。

注意事项 严禁与其他涂料及有机溶剂混合。

工具清理 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

理论耗漆量 10-12 m²/kg/单遍(干膜厚度约30微米)。因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

建议 配套使用晨阳外墙漆伴侣腻子、晨阳外墙抗碱专用底漆和晨阳外墙防污罩光漆，涂膜效果尤佳。

集团技术中心拥有本资料的最终解释权。任何人员如对内容有异议或建议，请及时与技术中心联系。

安全 健康 环保方面的说明

如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方，当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

弃置涂料废物时应符合当地的环保标准（使用前请参阅产品安全技术说明书）

执行标准 GB/T9755-2001 GB 24408-2009

晨阳水漆 让家人放心