

墙固

产品简介：

晨阳墙固是采用水溶性树脂、多功能助剂精制而成的水性界面处理剂，具有很强的渗透力，能充分渗透并浸润砂浆基层，有效改善腻子与基材之间的结合力，增强基层密实度，提高层间附着力，从而确保墙面涂层性能。

适用范围：

适用于砖混墙面、水泥砂浆抹灰层、混凝土墙面批刮腻子前的界面处理。

产品特点：

- 水性产品，健康环保
- 渗透成膜，深层加固
- 封闭基材，加强附着

使用说明：

- 施工方法 | 辊涂、刷涂。
 - 稀释 | 用清水稀释，建议兑水量 10%-50%，根据施工效果和施工难易增减兑水量，使用前搅拌均匀（若进行造毛处理，禁止加水，使用前搅拌均匀）。
 - 基材处理 | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀清除旧腻子层至墙体水泥层，并清除表面灰尘粉化物和杂质，彻底干燥。
 - 施工环境 | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。
 - 施工工艺 | 墙面封固：涂刷晨阳墙固一遍，注意涂刷均匀，避免漏涂；针对基材多孔、干燥且吸水率较高的，建议在第一遍干燥后再涂刷一遍。
| 造毛处理：将墙固与水泥按比例（建议墙固:水泥=1:2）调配成胶浆状，施工在光滑基层。注意造毛用墙固不得加水稀释，造毛层干燥 24 小时，完全硬化后方可进行下一道工序。
 - 工具清理 | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。
 - 理论涂刷面积 | 10 m²/kg/单遍（造毛处理：拉毛厚度为 2 mm 时，1 m²/kg/单遍）。
- 备注：因施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，实际耗量与理论耗量也有所不同。
- 建议 | 可与晨阳产品配套使用。

安全事项：

■危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方；使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	胶粘剂
产品大类	水基型胶粘剂
产品小类	/
产品用途	适用于砖混墙面、水泥砂浆抹灰层、混凝土墙面批刮腻子前的界面处理
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤100g/L