

碧丽吉外墙水漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳碧丽吉外墙水漆，选用优质丙烯酸酯乳液和金红石型钛白粉，功能性填料及进口助剂精制而成，属环保型外墙水漆，是新型的丙烯酸专业外墙哑光水漆，适用于砖墙、混凝土墙、砂石等各种材质，广泛应用于住宅小区、厂房、医院、学校等场所的外墙涂饰

■ **光泽** 哑光。

■ **颜色** 白色。

产品特点：

- 通用性强，耐候性好；
- 透气性能好，附着力佳；
- 性价比优异，施工简单；
- 产品安全环保。

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 **20%**，无气喷涂最大兑水量 **10%**，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 **10%**，pH 值小于 **10**。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | **5-35℃**，湿度小于 **85%**；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，雨水及沙尘等极端天气暂停施工。

■ **重涂时间** | 以干膜 **30 微米**、**25-30℃**计：表干 **30 分钟**；硬干 **60 分钟**；重涂间隔 **2 小时**。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | **7-9 m²/kg/单遍**(干膜厚度约 **30 微米**)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议配套晨阳外墙抗碱底漆使用，涂膜效果尤佳。

安全事项

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■ **预防措施** | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹：请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■ 环保事项：

有害物质含量符合国家标准《GB24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	外墙涂料
产品大类	面漆
产品用途	适用于住宅小区、厂房、医院、学校等场所的外墙涂饰与保护
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤80g/L