

碧丽阳外墙水漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳碧丽阳外墙水漆，精选进口 100%纯丙乳液及优质助剂，采用最新配方，辅以先进工艺精制而成。漆膜耐候性能优异，是一款高品质全环保水性外墙装饰用漆。适用于户外砖石、水泥、木材结构表面的装饰和保护，可有效抵御风沙、日光、雨雪和霉菌的侵蚀。

■ **光泽** 哑光。

■ **颜色** 白色、按国标色卡所示色彩，亦可按客户所提供的颜色配制。

产品特点：

■ 引入抗紫外线老化因子，耐候性能极佳。

■ 防水性能卓越。

■ 防霉抗藻，耐沾污。

■ 耐酸碱。

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，雨水及沙尘等极端天气暂停施工。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 10-12 m²/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议配套晨阳外墙抗碱底漆，涂膜效果尤佳。

安全事项

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■ **预防措施** | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■ **事故响应** | 如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量

清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹：请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(弃置前请参阅产品安全技术说明书)。

■ 环保事项：

有害物质含量符合国家标准《GB24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	外墙涂料
产品大类	面漆
产品用途	适用于住宅小区、厂房、医院、学校等场所的外墙涂饰与保护
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤100g/L