



编号: AM083 I

## 碧丽彩

### 产品简介:

■ **概况** 晨阳碧丽彩外墙水漆是采用优质丙烯酸树脂、金红石型钛白粉、功能性填料及助剂精制而成的环保型外墙水漆。该产品具有附着力佳、通用性强等特点，适用于砖墙、混凝土墙等多种材质，广泛应用于住宅小区、厂房、医院、学校等场所的外墙涂饰。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色

### 产品特点:

- 产品安全环保
- 通用性强
- 性价比高
- 附着力佳，易于施工

### 使用说明:

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉藻和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，雨水及沙尘等极端天气暂停施工。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 7-9 m<sup>2</sup>/kg/单遍（干膜厚度约 30 微米），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议配套晨阳外墙抗碱底漆，涂膜效果尤佳。

### 安全事项:

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。



编号: AM083 I

- 预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。
- 事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- 安全贮存 | 5°C以上，35°C以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。
- 环保事项: 有害物质含量符合国家标准 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》中的规定。
- 附注: 以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	外墙涂料
产品大类	面漆
产品用途	适用于住宅小区、厂房、医院、学校等场所的外墙涂饰与保护
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤100g/L