



编号：AM067 I

晨阳新呼吸多效合一五个+内墙水漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳新呼吸多效合一五个+内墙水漆是采用净味无添加技术生产而成，生产过程无人为添加苯系物、甲醛、重金属，产品符合法国 A+标准；优选超细度原材料，漆膜具有独特的滑爽手感，同时还具备超强抗碱，加倍防霉超强抗污等实用功能，是打造健康家居环境的理想选择。

■ **光泽** 哑光。

■ **颜色** 白色，亦可应客户需求调制中色或浅色颜色。

产品特点：

- 加倍抗磨 超耐擦洗
- 加倍防霉 强效抗菌
- 加倍爽滑 超强抗污
- 加倍环保 欧洲标准
- 加倍防水 透气抗碱

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉藻和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 9-11 m²/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议腻子施工后涂刷一道晨阳内墙专用底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证涂膜美观，建议喷涂两遍晨阳新呼吸多效合一五个+内墙水漆。

安全事项：



编号：AM067 I

- 危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- 预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。
- 事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- 安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。
- 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。
- 环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582 «室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量»中的规定。
- 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



| | |
|------------|-------------------------------|
| 产品类型 | 内墙涂料 |
| 产品大类 | 面漆光泽 (60°) ≤10 |
| 产品用途 | 适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的装饰和保护 |
| 挥发性有机化合物含量 | 挥发性有机化合物含量≤50g/L |