

## 天然净味抗碱底漆

### 产品简介:

■ **概况** 晨阳天然净味抗碱底漆采用德国全新净味技术,降低底漆中残存气味;能有效渗入墙体内部,提供优异的附着力和超强的封闭性。配合面漆产品使用,保证涂膜更加亮丽、出色,营造舒适、健康、美观的居家环境,可广泛应用于各类高环保需求的场所。

■ **颜色** 白色

### 产品特点:

- 气味清新 健康环保
- 封闭性好 渗透性强
- 降低和均匀基层的吸水性
- 高效抗碱,施工便捷
- 节省面漆用量,提高漆膜丰满度

### 使用说明:

- **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂,使用高压无气喷涂效果尤佳。
- **稀释** | 用清水稀释,刷涂、辊涂最大兑水量 20%,无气喷涂最大兑水量 10%,可根据施工效果和施工难易增减兑水量,切忌超过最大兑水量,以免影响漆膜性能,使用前应搅拌均匀。
- **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物,保持表面清洁、干燥和平整,墙体表面含水率小于 10%,pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除,并清除表面灰尘粉化物和杂质,批平打磨,并彻底干燥。
- **施工环境** | 5-35℃,湿度小于 85%;夏季施工防止干燥过快,冬季施工禁止烘烤,沙尘天气施工紧闭窗户。
- **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计:表干 30 分钟;硬干 60 分钟;重涂间隔 2 小时。
- **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后,请及时使用清水清洗所用器具。
- **理论耗漆量** | 8-10 m<sup>2</sup>/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米),因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同,耗漆量也有所不同。
- **建议** | 可与晨阳内墙漆产品配套使用。

### 安全事项:

- **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发,可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- **预防措施** | 不要让儿童或宠物进入施工区域,并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具,操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定。

■附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 产品类型       | 内墙涂料                          |
| 产品大类       | 底漆                            |
| 产品用途       | 适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰 |
| 挥发性有机化合物含量 | 挥发性有机化合物含量≤50g/L              |