

家装水漆竹炭

产品简介：

■ **概况** 晨阳家装水漆竹炭内墙水漆是采用“净味”技术和“分解甲醛”技术完美结合的高端环保产品。精选优质、环保的原料，再通过先进工艺对产品进一步净化提纯，实现精“艺”求“净”，同时采用“分解甲醛”技术、竹炭添加技术，二者复合增强吸收分解空气中的甲醛等有害气体，本产品是特意为孕妇、婴儿打造的多功能环保水漆，可广泛应用于各类高环保需求的场所。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色，亦可应客户需求调制中色或浅色颜色

产品特点：

- 最新净味技术，净味环保
- 添加竹炭因子，长效双向吸收分解甲醛
- 抗污易洁，超级耐擦洗
- 超强抗碱，加倍防霉
- 色彩丰富，超高遮盖力

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 9-11m²/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议腻子施工后涂刷一道家装水漆封闭抗碱底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证涂膜美观，建议喷涂两遍晨阳家装水漆竹炭内墙水漆。

安全事项

- 危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- 预防措施 | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。
- 事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- 安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(弃置前请参阅产品安全技术说明书)。

■ 环保事项：

有害物质含量符合国家标准 GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽（60° ）≤10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤50g/L