

睿虹调色基础水漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳睿虹调色基础水漆采用优质丙烯酸树脂为基料，晨阳特有防霉抗菌技术，经全新净味配方设计、开发的一款优质调色基础漆。配合晨阳色卡使用，与色浆具有优异的相容性，展色性好，避免浮色发花，颜色纯正、明度高，具有更高的遮盖，更容易施工，是家居和商业空间新墙涂刷或旧墙翻新的理想选择。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 调色专用，可应客户需求调制晨阳色卡颜色

产品特点：

- 全新净味技术，净味环保
- 高遮盖，耐擦洗
- 色浆相容好，展色优异，避免浮色发花
- 颜色纯正，明度高
- 加倍防霉，强效抗菌

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 10%，无气喷涂最大兑水量 5%（N3 以上深颜色建议施工时尽量少加水或不加水稀释），可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时（深色施工适当延长干燥和重涂间隔时间）。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 6-10 m²/kg/单遍（干膜厚度约 30 微米），因实际施工表面的粗糙程度、颜色和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■建议 | 建议腻子施工后涂刷一道然采加实色底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证涂膜美观，建议喷涂两到三遍内墙色漆（深色施工时可适当增加涂刷遍数，直到达到满意效果为止）。

安全事项

■危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■预防措施 | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■ 环保事项：

有害物质含量符合国家标准 GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽（60°）≤10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤50g/L