

安底施 ablazesea

产品简介

晨阳安底施 ablazesea 精选优质原料，采用晨阳全新净味技术生产，气味清新自然；同时还具有附着力好、易施工、高白度等特点，配合面漆产品使用，保证涂膜更加亮丽、出色，是用于室内新墙面涂装和旧墙面翻新的理想选择。

产品特点

- 水性产品，安全环保
- 附着力强，涂刷面积大
- 易施工，流平性、抗飞溅性能好
- 白度高，提升面漆效果

使用说明

- 施工方法 | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。
- 稀释 | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 10%，无气喷涂最大兑水量 5%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。
- 基材处理 | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。
- 施工环境 | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。
- 重涂时间 | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。
- 工具清理 | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。
- 理论耗漆量 | 10-13 m²/L/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。
- 建议 | 可与晨阳内墙漆产品配套使用。。

安全事项

- 危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过

敏反应。

■预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾等。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定。

附注

以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

| | |
|------------|-------------------------------|
| 产品名称 | 安底施高级内墙底漆 5L |
| 产品类型 | 内墙涂料 |
| 产品大类 | 底漆 |
| 产品规格 | 5L |
| 产品颜色 | 白色 |
| 产品用途 | 适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的装饰与保护 |
| 挥发性有机化合物含量 | 挥发性有机化合物含量≤50g/L |