

# 鸟巢金钻 7+内墙水漆

## 产品简介：

- **概况** 晨阳鸟巢金钻 7+内墙水漆，精选优质原料，采用新一代净味技术精制而成，树脂采用全新脱胺蒸馏净化技术，有效去除挥发性有机化合物，超低 VOC，气味更清新，产品对适宜居室的 7 种性能加以强化，充分满足内墙装饰要求，是追求尊贵家居生活品质的理想选择。
- **光泽** 哑光
- **颜色** 白色。

## 产品特点：

- 全新脱胺蒸馏净化技术，加强净味；
- 加强抗污性能
- 加强透气抗碱
- 加强抗菌
- 加强防霉
- 加强耐擦洗
- 增加漆膜耐久性

## 使用说明：

- **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。
- **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 5%~10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀
- **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉藻和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。
- **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。
- **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。
- **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。
- **理论耗漆量** | 10-12 m<sup>2</sup>/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。
- **建议** | 建议腻子施工后涂刷一道晨阳内墙水漆专用底漆，增加腻子的致密性，同时能节

约面漆用量，保证涂膜美观，建议喷涂两遍鸟巢金钻 7+内墙水漆。

#### 安全事项：

- 危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- 预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。
- 事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- 安全贮存 | 5°C以上，35°C以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。
- 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。
- 环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582 «室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量»中的规定。
- 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽 (60°) ≤10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤50g/L